



## 屋根 非金属系

## 遮熱塗料「エシカルプロクール」

## 屋根 金属系

改修下地 コロニアル・カラーベスト・コンクリート・スレート

改修下地 ウレタン防水・アスファルト防水・塩ビシート防水・FRP 防水

改修下地 ガルバリウム鋼板・トタン・アルミ・ステンレス・鉄骨

※以下のいずれか

標準	オール水系	防水面用
<b>下塗材</b> 弱溶剤クールシーラー 82~140㎡/缶 1液・弱溶剤 14kg/缶	<b>下塗材</b> 水性ホワイトシーラー 80~150㎡/缶 1液・水性 15kg/缶	<b>下塗材</b> マルチプライマーEP 100~123㎡/缶 2液・溶剤 16kg/缶
★遮熱効果アップ	★環境配慮型	★万能下塗材

※以下のいずれか

標準	オール水系	強サビ
<b>下塗材</b> 弱溶剤プライマーエポ 53~123㎡/缶 1液・弱溶剤 16kg/缶	<b>下塗材</b> アクアサビノン 105~140㎡/缶 1液・水性 16kg/缶	<b>下塗材</b> エシカルプライマー-J 95~114㎡/缶 2液・溶剤 16kg/缶
★密着良好	★環境配慮型	★塩害対策

## 上塗材 Ethical Procool エシカルプロクール

※以下のいずれか

水系フッ素	アクリルシリコン	アクリル
<b>上塗材</b> プロクールF 上塗り1回:90㎡ 1液・水性 14kg/缶 4kg/缶	<b>上塗材</b> プロクールSi 上塗り2回:45㎡ 1液・水性 14kg/缶 4kg/缶	<b>上塗材</b> プロクールA 上塗り2回:45㎡ 1液・水性 14kg/缶
★超高耐候	★JIS 認証品	★価格優位性

## 上塗材 Ethical Procool エシカルプロクール

※以下のいずれか

水系フッ素	アクリルシリコン	アクリル
<b>上塗材</b> プロクールF 上塗り1回:90㎡ 1液・水性 14kg/缶 4kg/缶	<b>上塗材</b> プロクールSi 上塗り2回:45㎡ 1液・水性 14kg/缶 4kg/缶	<b>上塗材</b> プロクールA 上塗り2回:45㎡ 1液・水性 14kg/缶
★超高耐候	★JIS 認証品	★価格優位性

## 外壁 非金属系

## 外壁 金属系

改修下地 ALC・コンクリート・モルタル・窯業系サイディング

改修下地 モルタル・コンクリート・リシン

改修下地 金属系サイディング・鋼板・トタン

※以下のいずれか

標準	オール水系	可とう形改修塗材E(微弾性)
<b>下塗材</b> 弱溶剤クールシーラー 82~140㎡/缶 1液・弱溶剤 14kg/缶	<b>下塗材</b> 水性ホワイトシーラー 80~150㎡/缶 1液・水性 15kg/缶	<b>下塗材</b> ソフトウォール 10~53㎡/缶 1液・水性 16kg/缶
★遮熱効果アップ	★環境配慮型	★ゆず肌仕上げ ★断熱性能プラス

【上塗材】

- ・上塗材は屋根・外壁共通の遮熱塗料です。
- ・エシカルプロクールは全て5分艶です。
- ・プロクールFは中塗りと上塗りで塗料が異なります。
- ・プロクールFとプロクールSiには4kg/缶有り(1回塗り/約26㎡)

【下塗材】

- ・スレート、カラーベスト、コロニアルは「弱溶剤クールシーラー」を推奨！
- ・水性ホワイトシーラーを使用する際は、事前に素地との付着を確認下さい。
- ・可とう形改修塗材Eは施工方法や塗装条件によって標準塗布量が異なります。

[ソフトウォール/ウールローラー・多孔質ローラー・吹付]

平たん状 0.3kg以上/㎡/回

ゆず肌状 0.8kg以上/㎡/回

[断熱ソフトウォール/多孔質ローラー・吹付]

平たん状 0.5kg以上/㎡/回

ゆず肌状 0.9kg以上/㎡/回

- ・可とう形改修塗材Eは窯業系サイディングには不向きです。(フクレの原因となります。)
- ・「マルチプライマーEP」は専用シンナーで希釈してください。
- ・FRP防水面は目荒らしが必要です。
- ・防水層が新規下地の場合は別途ご相談ください。

## 上塗材 Ethical Procool エシカルプロクール

※以下のいずれか

水系フッ素	アクリルシリコン	アクリル
<b>上塗材</b> プロクールF 上塗り1回:90㎡ 1液・水性 14kg/缶 4kg/缶	<b>上塗材</b> プロクールSi 上塗り2回:45㎡ 1液・水性 14kg/缶 4kg/缶	<b>上塗材</b> プロクールA 上塗り2回:45㎡ 1液・水性 14kg/缶
★超高耐候	★JIS 認証品	★価格優位性

## 上塗材 Ethical Procool エシカルプロクール

※以下のいずれか

水系フッ素	アクリルシリコン	アクリル
<b>上塗材</b> プロクールF 上塗り1回:90㎡ 1液・水性 14kg/缶 4kg/缶	<b>上塗材</b> プロクールSi 上塗り2回:45㎡ 1液・水性 14kg/缶 4kg/缶	<b>上塗材</b> プロクールA 上塗り2回:45㎡ 1液・水性 14kg/缶
★超高耐候	★JIS 認証品	★価格優位性